

Ceļu Būvmateriālu Laboratorija

Birojs · Siguldas novads · Vangažu ABR · LV-2136;

Tālr.: (+371) 67995749; Fakss: (+371) 67995694; laboratorija@binders.lv

Daugavpils filiāle · Dunduru iela 7u · Daugavpils · LV-5404, Tālr.: (+371) 28322287

Minerālmateriālu testēšanas rezultāti

Pārskats Nr. 2268-21

22.12.2021.

1. PASŪTĪTĀJS:	
Ulysses Trading OU	
2. OBJEKTS:	
-	
3. INFORMĀCIJA PAR PARAUGU:	
Materiāls	Minerālmateriāls
Materiāla ražotājs, piegādātājs:	Base Lith, Thyssenkrupp
4. INFORMĀCIJA PAR PARAUGA NOŅEMŠANU:	
Parauga noņemšanas datums:	-
Parauga saņemšanas datums:	06.12.2021.
Parauga noņemšanu veica:	pasūtītāja pārstāvis
Parauga noņemšanas metode:	-
Parauga ņemšanas vieta (Pk+josla, krautne):	-
Plombas Nr.:	-
5. INFORMĀCIJA PAR PARAUGU:	
Parauga lielums:	-
Parauga stāvoklis:	nebojāts
6. INFORMĀCIJA PAR TESTĒŠANU:	
Parauga reģistrācijas Nr.:	M/2866/21
Testēšanas datums:	06.12.2021.-22.12.2021.
Testēšanas vieta:	Vangažu ABR laboratorija

Ceļu būves firma SIA "Binders"

Birojs · Katlakalna iela 11 · Rīga · LV-1073

Juridiskā adrese · Smilšu iela 10 - 104, Rīga, LV-1050

Tālr.: (+371) 67810579 · Fakss: (+371) 67139886

binders@binders.lv · www.binders.lv

7. Testēšanas rezultāti

7.2. Fizikāli - mehāniskās īpašības

Nosakāmais parametrs	Rezultāts	Laboratorijas nenoteiktība	Protokola Nr.	Standarts, nosacījumi
Magnija sulfāta koeficients (MS) ³	0	2	MS/067-21	LVS EN 1367-2:2010
1. Testa rezultāts (MS)	0			
2. Testa rezultāts (MS)	0			

Piezīmes:

3. Testēta frakcija: **10.0-14.0 mm**

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz pārbaudīto paraugu.

Testēšana veikta elastīgās akreditācijas sfēras ietvaros.

Mērījumu nenoteiktība ir aprēķināta pie varbūtības 95% un pārklāšanās koeficientu $k=2$

Testēšanas pārskatu aizliegts kopēt vai kā citādi pavairot nepilnā apjomā bez rakstiskas laboratorijas atļaujas.

Īpašie nosacījumi:

Testēšanu veica:

S. Logina

Testēšanas pārskatu sastādīja:

S. Logina



B Binders

DAGNIJA BUŠA
Būvmateriālu testēšanas inženiera

(vārds, uzvārds, amats)